

Plaster Primer

Professional

**Bela akrilna podloga na vodenoj bazi
za spoljnu i unutrašnju upotrebu.**

Skoro bez mirisa.
Neškodljiv za korisnika i
životnu sredinu.
Sadrži akrilne smole sa
odličnom penetracijom.
Snažno prijanjanje i velika
pokrivna moć.
Preporučljivo za
termoizolacione sisteme.
Lako i brzo nanošenje.

Akrilna vodorastvoriva podloga, pogodna za
spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Omogućava jaku adheziju između podloge i
završnog dekorativnog maltera. Pogodan
za površine kao što su mašinski malter,
beton, gips-karton ploče, mineralne,
silikatne i površine prethodno bojene
akrilnim bojama. Formira blago rapavi film
čime obezbeđuje bolje prijanjanje KRAFT
PLASTER-a. Preporučuje se primena u
termoizolacionim sistemima.

Skoro je bez mirisa i neškodljiv za korisnika
i životnu sredinu. Ima veću pokrivnu moć i
lak je za rukovanje.



Proizvod sa malom količinom organskih
isparljivih materija (LOW VOC)
Neškodljiv za korisnika i životnu sredinu

Lak za rad
Jaka adhezija
Ravnomerna pokrivnost
Odlična pokrivna moć



Plaster Primer

Professional

Priprema podloge i nanošenje:

Da bi se postigla adhezija između površine i nanetog sloja, površina mora biti čista, suva, bez prašine, bez ostataka stare boje, masti, rđe, soli i slično.

- ◆ Male pukotine: KRAFT REPAIR, šmirglanje, sloj KRAFT PLASTER PRIMER-a.
- ◆ Velike pukotine: KRAFT PUTTY, šmirglanje, KRAFT REPAIR, šmirglanje, sloj KRAFT PLASTER PRIMER-a.
- ◆ Nove površine:
Spoljne: 1 sloj KRAFT PLASTER PRIMER-a.
Unutrašnje: 1 sloj KRAFT KRAFT PLASTER PRIMER-a.
- ◆ Površine sa buđi: očistiti od buđi, naneti 1 sloj KRAFT ANTI-MOLD-a, obrisati, naneti KRAFT PLASTER PRIMER.
- ◆ Novi beton, gips: može se nanositi nakon najmanje 30 dana. Pre nanošenja završnog sloja, naneti KRAFT PLASTER PRIMER.

Uputstvo za nanošenje boje:

- ◆ Alat: četka, valjak, raspršivač.
- ◆ Čišćenje: Očistiti alat odmah nakon upotrebe, kao i sve ostatke boje, toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.
- ◆ Površinsko sušenje: 4 sati na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperature i veće vlažnosti).
- ◆ Sušenje: 24 sata na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).
- ◆ Vreme nanošenja KRAFT PLASTER-a: minimum posle 4 sata.
- ◆ Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C, niti ukoliko je relativna vlažnost vazduha iznad 65%.
- ◆ Pokrivena moć: 4-8 m²/L, u zavisnosti od vrste podloge, uslova nanošenja i načina nanošenja.

Pakovanje:

- ◆ Bela: 4L i 15L
Može se tonirati kroz KRAFT mix sistem.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

S1/2 Čuvati zaključano van domašaja dece.
S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.
S29 Ne ispuštati u kanalizaciju.
S46 Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje
Ne koristiti ambalažu za skladištenje hrane.
Tokom instalacije nositi zaštitno odelo i obezbediti dobru ventilaciju.
Ne sadrži živu i olovo.

Skladištenje:

- ◆ U suvom prostoru na temperaturi od +5°C do +35°C.
- ◆ Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.
- ◆ Ambalaža mora biti hermetički zatvorena.
- ◆ ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

Rok upotrebe:

- ◆ Najmanje 3 godine, od datuma proizvodnje.

Podloga A/g

Faza I : 50g/L

Faza II : 30g/L

Maksimalan sadržaj IOM boje pripremljene za korišćenje : 10g/L

Tehničke karakteristike

Specifična težina (Kg/dm ³)	1,29 ± 0,02
Čvrsta materija (%)	35 (±1)
PH	9-10
Pokrivena moć (m ² /L)	4-8*
Rok trajanja	najmanje 3 godine

* U zavisnosti od poroznosti podloge, uslova i načina nanošenja.