

Pool Care

Professional

**Jednokomponentna boja na bazi rastvarača,
pogodna za direktno nanošenje na bazene i beton.**

Mat finiš.

Odlična adhezija na beton.

Otporna na hlor, hemijske
rastvarače u bazenu i zamor
stajaće vode.

Idealna za bazene.

Odlična vodootpornost, pogodna
za parapete i temelje.

UV-otpornost.

Bolja od bilo koje epoksidne boje
zbog otpornosti na kamenac čak
i kada je prazan bazen.

Brzo i lako nanošenje pošto je
jedno-komponentna boja.

Jednokomponentna mat boja na bazi
rastvarača sa specijalnim sastavom,
pogodna za bazene i za direktno nanošenje
na beton. Odlikuje se jakom adhezijom,
odličnom otpornošću na zamor stajaće vode,
hlor i hemijske rastvarače u bazenu. Otporna
ja na razvoj buđi/gljivica i UV radijaciju (kada
je bazen bez vode). Brzo i lako se nanosi.
Takođe je pogodna za farbanje temelja,
parapeta i žardinjera. Odlična vodootpornost.



Proizvod sa malom količinom organskih
isparljivih materija (LOW VOC)
Neškodljiv za korisnika i životnu sredinu

Lak za rad
Ravnomerna pokrivenost
Odlična pokrivena moć
Visoke performanse



Pool Care

Professional

Priprema podloge i nanošenje:

Da bi se postigla adhezija između površine i nanetog sloja, površina mora biti čista, suva, bez prašine, bez ostataka stare boje, masti, rđe, soli i slično.

Već ofarbane površine treba da se šmirglaju mehaničkim sredstvima gde je to potrebno.

Uputstvo za nanošenje boje:

- ♦ Nanošenje u 2 sloja.
- ♦ Razređivanje: 6-10% KRAFT BRUSH SOLVENT.
- ♦ Alat: četka, valjak, vazdušno prskanje.
- ♦ Čišćenje: Očistiti alat odmah nakon upotrebe sa KRAFT BRUSH SOLVENT.
- ♦ Površinsko sušenje: 1-2 sata na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).
- ♦ Drugi premaz: minimum posle 24 sata.
- ♦ Promešati pre i u toku upotrebe.
- ♦ Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C, niti ukoliko je relativna vlažnost vazduha iznad 65%.
- ♦ Preporučuje se da se nanosi rano ujutru ili kasno popodne na hladne površine.
- ♦ Novi beton ili malter farbati tek nakon 30 dana.
- ♦ Bazen mora biti prazan 6-8 dana nakon farbanja.
- ♦ Pokrivna moć: 3-4 m²/L (2 ruke) za 120 µm debljine suvog filma.

Pakovanje:

- ♦ 3 L i 10 L
- U beloj i tirkizno plavoj boji.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

R10 Zapaljiv.

R20/22 Štetno ako se udahne ili proguta.

S1/2 Čuvati zaključano van domašaja dece.

S16 Držati dalje od otvorenog plamena - zabranjeno pušenje.

S23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.

S24/25 Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.

S29 Ne ispuštati u kanalizaciju.

S36/37/39 Nositi zaštitnu odeću, masku za lice i rukavice.

S46 Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje.

S51 Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima.

S61 Izbegavati ispuštanje u okolinu. Pridržavati se posebnih uputstava / sigurnosno-tehnički list.

S62 U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje, već potražiti pomoć lekara i pokazati mu nalepnicu sa ambalaže.

Ne koristiti ambalažu za skladištenje hrane.

Tokom instalacije nositi zaštitno odelo i obezbediti dobru ventilaciju.

Ne sadrži živu i olovo.

Skladištenje:

- ♦ U suvom prostoru na temperaturi od +5°C do +35°C.
- ♦ Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.
- ♦ Ambalaža mora biti hermetički zatvorena.
- ♦ ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

Rok upotrebe:

- ♦ Najmanje 3 godine, od datuma proizvodnje.

Jednokomponentna boja A/θ (Δ)

Faza I : 600g/L

Faza II : 500g/L

Maksimalan sadržaj IOM boje pripremljene za korišćenje 550g/L

Tehničke karakteristike

Specifična težina (Kg/L)(+ 0,02)	Bela	1.30
	Tirkizno plava	1.31
Čvrsta materija (+ 2) (%)	41,5 (ISO 3251)	
Viskoznost (KU)	60 - 90	
Pokrivna moć (m ² /L)	3-4* (2 sloja)	
Tačka paljenja	28°C (DIN 53213)	
Rok trajanja	najmanje 3 godine	

* U zavisnosti od poroznosti podloge, uslova i načina nanošenja.