



TEHNIČKI LIST

3.2 NA BAZI VODE

► Acquatex crni otporan na toplotu

Emajl na bazi silikonske smole

1140 / Verzija 3 / 31-03-2022



OPIS

Vodeni emajl na bazi silikonskih smola, izuzetno otporan na visoke temperature do 450°C. Izrazito dekorativan izgled u crnoj mat boji.

SVOJSTVA

- Dobro svojstvo nivelisanja i brušenja.
- Brzo sušenje.
- Dobro prijanjanje za uobičajene građevinske materijale.
- Maksimalna otpornost na temperature postiže se posle 48 sati.

UPOTREBA

Dekoracija i zaštita kamina, pećnica, rezervoara, radijatora itd, koji dostižu maksimalnu temperaturu do 450°C. Za unutrašnju upotrebu.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Mat.
Boja	Crna.
Gustina na 20°C (Kg/L)	1,27± 0,05.
Čvrst sadržaj % zapremine	36.
Potrošnja (m ² /L):	10–14.
Suvo na dodir (20°C) (min.)	60.
Drugi premaz (sati)	4–6.
Rastvarač	Voda.
% mešanja četkom ili valjkom	0–5.
% mešanja mlaznim pištoljem	10–15.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 56,70 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.
- Ako je površina već obojena, proveriti da li je prethodna farba u dobrom stanju i da nema oštećenja.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne farbati na temperaturi ispod 7°C.

RELATIVNA VLAŽNOST:

Nikad ne primenjujte proizvod kad je relativna vlažnost vazduha veća od 80%.

USLOVI OKOLINE:

Farba ne bi trebalo da se primenjuje u uslovima jake sunčeve svetlosti, snažnog vetra ili ako se očekuje kiša.



► Acquatex crni

otporan na toplotu

Emajl na bazi silikonske smole

1140 / Verzija 3 / 31-03-2022

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Gvožđe i čelik:

- Ukloniti sve eventualne ljuske. Ukloniti sa površine svu prisutnu rđu ili zarđali materijal (peskarenjem ili struganjem i mehaničkim ili ručnim četkanjem).

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Gvožđe i čelik:

- Ako je površina pokrivena emajlom, postojeći sloj emajla treba da bude uklonjen našim SKIDAČEM FARBE. Farbati kao da je površina nova neobojena.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti četku, valjak ili mlazni pištolj za uobičajenu primenu proizvoda Acquatex otpornog na toplotu. Preporučuju se barem dva završna sloja.

ZAVRŠNI PREMAZ ACQUATEX ANTICALÓRICO NEGRO:

- Potrošnja: 10–12 m²/L.
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovedi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.