



## TEHNIČKI LIST

### 7 LUKSUZNA DEKORACIJA

#### ► Isa-zlato \_ Isa-srebro

Lak sedefastog odsjaja

1369 / Verzija 1 / 24.02.2021.



## OPIS

ISA ORO i ISA PLATA lakovi na bazi vode sa efektom sedefastog odsjaja.

## SVOJSTVA

- Metalik efekat za luksuzne dekoracije.

## UPOTREBA

Ovi proizvodi se koriste u izradi luksuznih dekoracija za dobijanje sedefastog ili metalik odsjaja na glatkim ili zidovima sa teksturom koji su obojeni završnim akrilnim premazom satenskog sjaja.

## TEHNIČKI PODACI

|  |   |
|--|---|
| <b>Izgled</b>                                | Sedefasti sjaj.                         |
| <b>Rastvarač</b>                             | Voda.                                   |
| <b>Boja</b>                                  | Zlatna i srebrna.                       |
| <b>Potrošnja (m<sup>2</sup>/L):</b>          | 10–12, u zavisnosti od odlika površine. |
| <b>Suvo na dodir (20°C) (min.)</b>           | 30.                                     |
| <b>Drugi premaz (sati)</b>                   | 2.                                      |
| <b>Ukupno sušenje (dana)</b>                 | 15–20.                                  |
| <b>% mešanja četkom ili valjkom</b>          | 0–5.                                    |
| <b>% mešanja mlaznim pištoljem</b>           | 0–5.                                    |
| <b>Čišćenje alata i mrlja</b>                | Vodom pre no što se osuše.              |
| <b>Isparljiva organska jedinjenja (COV).</b> | Maksimalni sadržaj proizvoda 0,00 g/l   |

## NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.
- Izabrana površina za primenu proizvoda mora da bude ofarbana akrilnim završnim premazom.

## USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

### TEMPERATURA OKOLINE:

Ne farbati na temperaturi ispod 10°C.

### RELATIVNA VLAŽNOST:

Nikad ne primenjujte proizvod kad je relativna vlažnost vazduha veća od 80%.

### USLOVI OKOLINE:

Farba ne bi trebalo da se primenjuje u uslovima jake sunčeve svetlosti, snažnog vetra ili ako se očekuje kiša.



### ► Isa-zlato \_ Isa-srebro

Lak sedefastog odsjaja

1369 / Verzija 1 / 24.02.2021.

## PRIPREMA POVRŠINE

### NEOBOJENE POVRŠINE:

#### Nove nebojene površine:

- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).
- Naneti sloj satenskog akrilnog završnog premaza.

### PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

#### Prethodno farbana površina u dobrom stanju:

- Satenski završni premaz.

### PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

#### Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Ako je površina u lošem stanju ili se ljušti, odvojeni delovi moraju da se uklone hemijskim ili mehaničkim putem.
- Naneti sloj satenskog akrilnog završnog premaza.

## PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti valjak ili mlazni pištolj za uobičajenu primenu. Preporučujemo primenu tankih slojeva laka i zato ne treba mnogo puniti valjak. Naneti u svim pravcima vodeći računa da se slojevi ne preklapaju kako bi se dobila ujednačena završnica. Ako ostanu tragovi od krajeva valjka, preći preko površine čistim valjkom.

### ZAVRŠNI PREMAZ ISA ORO ISA PLATA:

- Potrošnja: 10–12 m<sup>2</sup>/L
- Slojevi: 2

## BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

## ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

## SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

## PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici [www.isaval.es](http://www.isaval.es). Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.