



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA

► Murano štuko na bazi kreča

Mineralni štuko

1372 / Verzija 1 / 24.02.2021.



OPIS

Mineralni dekorativni štuko na bazi reaktivnog vazdušnog kreča sa CO₂ i mermernim prahom.

SVOJSTVA

- Propušta vodenu paru i omogućava prozračnost podloge.
- Otpornost na štetne uticaje vremenskih prilika.
- Otpornost na buđ zahvaljujući mineralnom poreklu, jer se razvija prirodno antibakterijsko dejstvo.
- Dobro prijanjanje za uobičajene građevinske materijale.
- Lako se nanosi, ne odvaja se.
- Maksimalna čvrstina zahvaljujući reaktivnoj prirodi.
- Može da se farba.
- Bez mirisa i netoksično.
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

UPOTREBA

Raskošni i luksuzni završni premazi, imitacija mermera, restauracija starih fasada. „Marmorino” efekat.

TEHNIČKI PODACI

Boja	Neutralna baza i karta boja.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,55 ± 0,05
pH	12–13.
Potrošnja (m²/Kg)	1,5.
Suvo na dodir (20°C) (min.)	60.
Drugi premaz (sati)	7–8. Da bi se izvukao sjaj: 30 minuta
Može da se brusi (sati)	12.
Maksimalna čvrstina (dana)	20–25.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 15,90 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne treba primenjivati na temperaturi ispod 10°C ili iznad 30°C.

RELATIVNA VLAŽNOST:

Nikad ne primenjajte proizvod kad je relativna vlažnost vazduha veća od 80%.

USLOVI OKOLINE:

Zaštititi površine od kiše u prvih 48 sati nakon primene proizvoda.



► Murano štuko na bazi kreča

Mineralni štuko

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove nebojene površine:

- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).
- Naneti jedan sloj fiksatora da se zatvore pore i spreči visoka apsorpcija u narednim primenama farbe. (Pogledajte predloge za sisteme primene.)
- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prianjanje. Proveriti prianjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Ako je farba stara ili loše vezana sa oštećenjima kao što su mrvljenje, klobučenje, ljuštenje, pucanje itd, potrebno je da se potpuno ukloni i zatim da se nanese sloj bezbojnog akrilnog fiksatora. (Pogledajte predloge za sisteme primene.)
- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prianjanje. Proveriti prianjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti gletericu za uobičajenu primenu proizvoda Murano štuko na bazi kreča. Na pripremljenoj i potpuno ravnoj površini, naneti jedan ili dva tanka sloja proizvoda (debljina manja od 200 mikrona suvog filma) dok se ne postigne ujednačena boja i debljina. Izbrusiti nakon nanošenja drugog sloja. Po isteku 12 sati od poslednje ruke, izbrusiti finom šmirglom i ukloniti nastalu prašinu krpom. Špatulom od nerđajućeg čelika naneti vrlo tanke slojeve proizvoda ravnomerno na jednako udaljenim mestima. Posle približno 30 minuta, protrljati ivicom špatule od nerđajućeg čelika da bi se izvukao sjaj. Na delovima na kojima se nije koristila špatula, ponoviti primenu proizvoda i poliranje.

OSNOVNI PREMAZI:

- Fixenol Pigmented: nehomogene površine (različiti materijali, delovi sa različitim bojama, popravljane površine), gde FIXENOL PIGMENTED treba da se primeni u željenoj boji kako bi se regulisala boja, apsorpcija i izgled površine. Potrošnja: 8–15 m²/L. Slojevi: 1

ZAVRŠNI PREMAZ MURANO ESTUCO A LA CAL:

- Potrošnja: 1,5 m²/kg za sloj od 200 mikrona maks.
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

**► Murano štko na bazi
kreča**

Mineralni štko

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.