



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA

► Siamm baršunasti efekat

Dekoratívni metalik efekat
1841 / Verzija 1 / 24.02.2021.



OPIS

Dekoratívni premaz na bazi vode sačinjen od specijalnih smola i metalik pigmenata.

SVOJSTVA

- Verno dočarava, u zavisnosti od ugla prelamanja svetlosti, estetski izgled starih baršuna.
- Viskoznost i posebne odlike proizvoda sprečavaju probleme u spojevima i preklapanjima tokom primene.
- Ne sadrži supstance koje su potencijalno štetne po ljude ili okolinu.

UPOTREBA

Posebno je pogodan za unutrašnju upotrebu na prethodno pripremljenim površinama.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Satenski baršun sa metalik odsjajem.
Boja	Srebrna, zlatna i boje iz Siamm karte.
Viskoznost (po Brukfildu RVT na 20°C). Poaza	140–160
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,15 ± 0,03
Čvrst sadržaj % zapremine	32.
Potrošnja (m²/L):	10–12.
Sušenje na 20°C (min.)	30–45 minuta pri relativnoj vlažnosti od 50%.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 0,00 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne farbati na temperaturi ispod 7°C ili iznad 30°C.

RELATIVNA VLAŽNOST:

Nikad ne primenjujte proizvod kad je relativna vlažnost vazduha veća od 80%.

USLOVI OKOLINE:

Farba ne bi trebalo da se primenjuje u uslovima jake sunčeve svetlosti, snažnog vetra ili ako se očekuje kiša.



► Siamm baršunasti efekat

Dekoratívni metalik efekat

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove nebojene površine:

- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prijanjanje. Proveriti prijanjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.
- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Prethodno farbana površina u dobrom stanju:

- Temeljno izbrusiti prethodnu farbu da bi se olakšalo vezivanje.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prijanjanje. Proveriti prijanjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti gletericu za uobičajenu primenu proizvoda Siamm baršunasti efekat. Pripremiti površinu tako što će se naneti 1 ili 2 sloja mat farbe za unutrašnju upotrebu, u sličnom tonu boje u kojoj je SIAMM završni premaz koji će se koristiti. Zatim neujednačeno naneti Siamm pomoću gleterice od nerđajućeg čelika srednje veličine, dok se ne pokrije cela površina. Pre no što se osuši, preći preko proizvoda gletericom da bi se postigao željeni efekat baršuna. Da bi Siamm bio zaštićen i periv, može se naneti sloj zaštitnog akrilnog laka.

ZAVRŠNI PREMAZ SIAMM:

- Potrošnja: 10–12 m²/L
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

► Siamm baršunasti efekat

Dekoratívni metalik efekat

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.