



TEHNIČKI LIST

5.2 LAK NA BAZI VODE



► Xanol ispuna za drvo

Poliuretanski osnovni premaz
1897 / Verzija 4 / 19.07.2022.



OPIS

Jednokomponentna poliuretanska podloga na bazi vode koja se brzo suši i lako brusi. Ispunjava sve zahteve zelene gradnje (GREEN BUILDING), nudeći najveće moguće rezultate za BREEAM i / ili LEED sertifikate.

SVOJSTVA

- Jednostavno šmirglanje.
- Brzo sušenje.
- Reguliše apsorpciju površine.
- Smanjuje potrošnju završnog premaza.
- Ne menja izgled podloge.
- Moć zaptivanja i ispunje.

UPOTREBA

Proizvod pogodan za pripremu svih vrsta drvenih površina, uključujući i podove.

TEHNIČKI PODACI

Finiš	Saten.
Viskoznost (Fordova čaša br. 4). Sekundi.	130–175.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1±0,05
Potrošnja (m²/L):	10–12.
Suvo na dodir (20°C) (min.)	30.
Drugi premaz (sati)	3 do 4.
Rastvarač	Voda.
% mešanja četkom ili valjkom	0–5.
% mešanja mlaznim pištoljem	5–10.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 8,69 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.
- Ako je površina već ofarbana, proveriti da li je prethodna farba u dobrom stanju i da nema oštećenja.
- Pre primene, savetuje se da se drvo išmirgla kako bi se obezbedilo bolje prijanjanje i otvorile pore drveta. Šmirglati duž šare drveta.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne treba primenjivati na temperaturi ispod 10°C.

VLAŽNOST POVRŠINE:

Drvo mora da bude suvo, sa manje od 18–20% vlažnosti.

USLOVI OKOLINE:

Ne preporučuje se farbanje po kišnom ili veoma toplom vremenu.



► Xanol ispuna za drvo

Poliuretanski osnovni premaz
1897 / Verzija 4 / 19.07.2022.

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Drvo:

- Nova drvena podloga: Najpre ukloniti ostatke proizvoda i druge materije. Pravilno išmirglati da se sve nečistoće uklone. Savetuje se da se nanese 1–2 sloja ispune za drvo kako bi se ujednačila površina. Ako je potrebna dodatna zaštita, naneti sloj ZAŠTITNOG OSNOVNOG PREMAZA pre primene ispune za drvo. Za završni premaz koristiti proizvod XANOL ako je potrebno, u zavisnosti od željenog finiša i konačne upotrebe.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Drvo:

- Prethodno lakirano drvo: ako je lak u dobrom stanju, blago išmirglati i ukloniti ostatke. Naneti jedan sloj premaza. Ako je lak u lošem stanju, ukloniti sredstvom za skidanje farbe i ofarbatu kao da je reč o novoj drvenoj površini.
- Drvo ofarbano sintetičkim emajlom: ukloniti ljuštenjem i potom farbatu kao da je površina nova nebojena.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti četku, valjak ili mlazni pištolj za uobičajenu primenu proizvoda Xanol ispuna za drvo. Za primenu pomoću pištolja koristiti tanak mlaz pod visokim pritiskom od 2,5 do 4 atmosfere.

ZAVRŠNI PREMAZ XANOL TAPAPOROS:

- Potrošnja: 10–12 m²/L
- Slojevi: 1

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.