



TEHNIČKI LIST

8. FARBE ZA SPORTSKE OBJEKTE

► Akrilna farba za bazene

Zaštita i dekoracija bazena

1347 / Verzija 3 / 29.09.2023.



OPIS

Akrilna plastična farba za zaštitu i bojenje bazena.

SVOJSTVA

- Otpornost na alkalne sredine, kao što su cementni malteri, beton, cigle itd.
- Dobro prijanjanje za uobičajene građevinske materijale.
- Otpornost na štetne uticaje vremenskih prilika.
- Visoka pokrivna moć.
- Otpornost na hemijske proizvode koji se koriste za čišćenje i održavanje vode u bazenu.

UPOTREBA

Farbanje novosagrađenih bazena ili bazena koji su prethodno bojeni akrilnom farbom na bazi vode.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Blago satenski.
Boja	Plava i bela.
Rastvarač	Voda.
Viskoznost (po Brukfildu RVT na 20°C). Poaza	100–130
Gustina na 20°C (Kg/L)	1,56 ± 0,05
Čvrst sadržaj % zapremine	43
Potrošnja (m ² /L):	6–8
Suvo na dodir (20°C) (min.)	10–30
Drugi premaz (sati)	2–4
Ukupno sušenje (dana)	10 do 20
% mešanja četkom ili valjkom	0–15
% mešanja mlaznim pištoljem	10–15
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše.
Isparljiva organska jedinjenja	Maksimalni sadržaj proizvoda 5,20 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.
- Ako je površina već ofarbana, proveriti da li je prethodna farba u dobrom stanju i da nema oštećenja.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne farbati na temperaturi ispod 5°C.

USLOVI OKOLINE:

Ne farbati po kišnom ili veoma toplom vremenu.

► Akrilna farba za bazene

Zaštita i dekoracija bazena

1347 / Verzija 3 / 29.09.2023.

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove nebojene površine:

- Sačekati dok se površina ne osuši potpuno (1 mesec).
- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).
- Šalitra mora da se ukloni tako što će se oprati vodom i hlorovodoničnom kiselinom. Potom treba temeljno isprati vodom.
- Površina mora da bude izolovana od vlage spolja, naročito ako je okružena vrtom, da bi se izbegla pojava plikova na farbi usled osmotskog pritiska filtrirane vode od spolja.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Prethodno farbana površina u dobrom stanju:

- Površina mora da bude izolovana od vlage spolja, naročito ako je okružena vrtom, da bi se izbegla pojava plikova na farbi usled osmotskog pritiska filtrirane vode od spolja.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Ako je farba stara ili loše vezana sa oštećenjima kao što su mrvljenje, klobučenje, ljuštenje, pucanje itd, potrebno je da se potpuno ukloni i zatim da se nanese sloj bezbojnog akrilnog fiksatora. (Pogledajte predloge za sisteme primene.)
- Površine sa pojavom buđi i algi: Ukloniti buđ i alge i dezinfikovati temeljnim ribanjem pomoću četke i kućnog izbeljivača ili rastvora 10 zapremina hidrogen-peroksida. Na kraju se nanose dva sloja završnog premaza sa zaštitom protiv buđi koja stvara film.
- Površina mora da bude izolovana od vlage spolja, naročito ako je okružena vrtom, da bi se izbegla pojava plikova na farbi usled osmotskog pritiska filtrirane vode od spolja.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti četku, valjak ili mlazni pištolj za uobičajenu primenu proizvoda Akrlina farba za bazene. Postupak raspršivanja bez vazduha (airless opremom). Bazen ne treba da se puni 10–12 dana posle farbanja. Treba imati u vidu da bazen mora da bude spolja izolovan od vlage iz zemljišta, naročito ako je okružen vrtom, da bi se izbegla pojava plikova na farbi usled osmotskog pritiska filtrirane vode od spolja.

Proizvod je otporan na koncentracije hlora i derivata hlora u granicama koje su određene Kraljevskim dekretom 742/2013. Za primenu drugih tretmana (flokulanti, algicidi itd.), potražite informacije od dobavljača u vezi sa njihovom upotrebom u farbanim bazenima. Primena tih tretmana i preterano hlorisanje mogu da uzrokuju degradaciju boje farbe. Ne preporučuje se da se tablete hlora bacaju direktno, jer može da se ošteti farba s kojom dođu u kontakt.

ZAVRŠNI PREMAZ ACRÍLICA PISCINAS:

- Potrošnja: 6–8 m²/L
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

► Akrilna farba za bazene

Zaštita i dekoracija bazena

1347 / Verzija 3 / 29.09.2023.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.